



Logic®

La solution idéale pour les environnements humides.

La solution idéale pour les environnements humides.

Fort d'une mise en œuvre facile et rapide et de hautes performances en termes de résistance à l'humidité et aux projections d'eau, le plafond Logic est parfaitement adapté aux locaux humides et aux sanitaires. Il bénéficie également de l'absorption acoustique la plus élevée de sa catégorie.

Grâce à un poids léger, Logic permet de gagner un temps important lors de la manipulation et de l'installation sur les chantiers. De même, il bénéficie d'une grande facilité de découpe (à l'aide d'un simple cutter).



Description :

Panneau acoustique en laine de roche (12 mm) pourvu d'un voile peint en blanc (finition structurée) sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arrière.

Mise en œuvre :

Sur profilés apparents conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 2008.

GAMME

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Systèmes d'installation
A15 	600 x 600 x 12 1200 x 600 x 12	T15 T15
A24 	600 x 600 x 12 1200 x 600 x 12	T24 T24

*Nous consulter pour les autres dimensions et finitions de bords disponibles.
Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif Rockfon disponible sur : www.rockfon.fr*






ABSORPTION ACOUSTIQUE

L'absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354.

Les diverses données relatives à l'absorption acoustique (α_p , α_w et classe d'absorption) ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654.



PROTECTION INCENDIE

Généralités : Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 1000 °C.

Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.



RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET RÉSISTANCE À LA FLEXION

Les produits Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions d'humidité allant jusqu'à 100 %. Ils peuvent être mis en œuvre dans des conditions de température de 0 °C à 40 °C. Aucune acclimatation n'est nécessaire.

Logic a été testé 1/C/0N selon la norme NF EN 13964. Cependant, certains formats de modules (largeur supérieure à 700 mm) sont classés 2/C/0N.

(Essai CSTB selon la norme NF EN 13964 sous des conditions 95(+/-5)% RH, 20(+/-2) °C).



RÉFLEXION À LA LUMIÈRE

La finition blanche offre un taux de réflexion à la lumière de 86 % selon la norme ISO 7724-2.



HYGIÈNE

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement de micro-organismes.



ENTRETIEN

La surface Logic peut être aspirée à l'aide d'une brosse souple. Elle peut également être nettoyée à l'eau tiède (max. 40 °C) avec une éponge ou un chiffon, à l'aide d'un détergent légèrement alcalin (pH max. 10), sans alcool, ni ammoniac, ni chlorure. Nous recommandons le nettoyage de la totalité de la surface du panneau afin de conserver un aspect uniforme.



ENVIRONNEMENT

Une sélection représentative de plafonds Rockfon bénéficie des labels Indoor Climate danois et Indoor Climate finlandais (M1) qui évaluent l'innocuité des produits de construction sur la qualité de l'air intérieur.

Logic est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification EUCEB.

Les solutions acoustiques (plafonds et panneaux muraux) que nous proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces élégants et confortables. Durables et faciles à mettre en œuvre, les produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent la propagation du feu, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.

Create and protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.

Créer et protéger, tel est l'engagement de ROCKFON : proposer des solutions dont vous êtes la source d'inspiration.

ROCKWOOL France S.A.S. - ROCKFON

111, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82

Fax : 01 45 86 77 90

info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

ROCKWOOL France S.A.S. :

Société par actions simplifiée au capital de 12 196 000 Euros

Siren 305 394 397 RCS Paris - TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z