




Interface® | Polichrome


INFORMATIONS TECHNIQUES

Description	Dalles de moquette à velours twisté	Code Produit	60755
Composition	100% Polyamide	Classement	EN 1307 33 Heavy Contract
Poids de fibre	1050 g/m ² ± 10%	Classement feu- Panneau radiant	(EN ISO 9239/1) Euroclass Bfl S1 (EN ISO 13501)
Poids total	4800 g/m ² ± 7.5%	Ecrou de métal chaud	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Hauteur de la fibre	4.2 mm ± 0.5 mm	Comportement sous chaise à roulettes	≥ 2,4 (EN 985)
Epaisseur totale	7.5 mm ± 0.5 mm	Stabilité dimensionnelle	≤ 0,2% (ISO 2551 / EN 986)
Jauge	1/10 - 39.4	Resistance verticale à 25% d'humidité	5 x 10 ⁵ Ω >> 1 x 10 ⁹ Ω Computerguard (ISO 10965) (IBM)
Nombre de touffes ou de boucles par m²	172,200 ± 5%	Solidité des Coloris à la lumière	≥ 7 (ISO 105/B02)
Sous-couche	Graphlex®	Nombre de dalles par boîte	16 - 4m ² (50 x 50 cm ± 0.2%)


 06
 0336-CPD-8538


 Bfl-s1



 DB



 EN 1307


ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+





A+ A B C



 Monolithic


 Pending


 27 dB





Mission Zero:
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.

www.interface.com

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus